

DOCRIL FR



ARTÍCULO / REFERENCE

Ancho / Width	153 cm
Código / Code	01039901530FR001
Longitud de pieza / Roll length	60 m

COMPOSICIÓN / COMPOSITION

100% MODACRÍLICA TINTADA EN MASA / 100% SOLUTION DYED MODACRYLIC

APLICACIONES PRINCIPALES / MAIN USES



Parasol



Toldo


 Pérgola
Velum

 Pérgola
lecho móvil

 Pérgola
Cerramiento lateral


Vela

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	VALUE	UNIT	STANDARD
Gramaje / Weight	295	g/m ²	UNE-EN ISO 40339
Resistencia a la penetración del agua / Water penetration resistance	35	cm H ₂ O	UNE EN 20811
Resistencia al mojado superficial / Resistance to surface wetting (Spray Test)	100	-	UNE-EN ISO 4920
Repelencia al aceite / Oil repellency	5	-	AATCC 118
Resist. tracción urdimbre / Warp tensile strength	110	daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934
Resist. tracción trama / Weft tensile strength	75	daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934
Alarg. rotura urdimbre / Warp elongation at break	≤ 30	%	UNE-EN ISO 13934
Alarg. rotura trama / Weft elongation at break	≤ 25	%	UNE-EN ISO 13934
Resist. desgarro urdimbre / Warp tearing resistance	3	daN	UNE-EN ISO 13937-2
Resist. desgarro trama / Weft tearing resistance	2	daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la intemperie artificial / Colour fastness to artificial weathering	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B04
Solidez del color a la luz / Colour fastness to light	7-8	blue scale (8)	UNE-EN ISO 105-B02
Comportamiento al fuego / Flame retardant	T2		EN 15619
	Complies		California Fire Marshall Title 19
	Passes		NFPA 701
	pendent de resultat		NF P 92-503

Los datos obtenidos son el resultado de los ensayos realizados en nuestros laboratorios/The data are the result of tests performed in our laboratories
 Tolerancia de +/- 5% en todos los valores /Tolerance +/- 5% Valores medios. Información no contractual / Average Values. No contract information

PROPIEDADES / PROPERTIES


 Permanent color
Color permanente

 Water and stain repellent
Repelente al agua y antimancha

 Breathable
Transpirable

 Easy Care
Fácil mantenimiento

 UV Resistant
Resistente a los UV

MANTENIMIENTO / CLEANING

Sugerimos que limpie su tejido Docril® con un cepillo de cerdas suaves y aclare con agua.
 Para manchas localizadas, limpie con detergente neutro mezclado con agua templada (máximo 38 °C / 100 °F) y aclare con agua.
 En toldos es muy importante dejar secar el tejido completamente antes de plegar el mismo.

We recommend cleaning your Docril® fabric with a soft-bristled brush, and rinsing with water. For localised stains, clean with neutral detergent mixed in lukewarm water (maximum 38 °C / 100 °F) and rinse with water. When used in awnings, it is very important to allow the fabric to dry completely before folding it.

DOCRIL FR



ARTÍCULO / REFERENCE

Ancho / <i>Width</i>	153 cm
Código / <i>Code</i>	01039901530FR001
Longitud de pieza / <i>Roll length</i>	60 m

PROPIEDADES ÓPTICAS / SOLAR PROPERTIES (EN 14500)

	Ts	Rs	As	Tv	G tot	ULL	GELAT
1330	0,3	13,8	85,9	0,00	0,05	4	4
1331	0,8	14,3	84,9	0,00	0,05	4	4
1332	0,1	9,3	90,6	0,03	0,05	4	4
1333	0,0	1,5	98,5	0,00	0,05	4	4
1334	0,1	10,2	89,7	0,10	0,05	4	4
1335	7,6	45,3	47,1	0,50	0,08	4	4
1336	20,2	69,2	10,6	21,6	0,10	1/2	3
1337	9,5	59,4	31,1	3,20	0,08	4	4
1338	0,3	28,2	71,5	1,50	0,04	4	4

CORTE

Cuchilla rotativa
Crush-cut
Ultra sonido

UNIÓN

Costura
Soldadura

Alta frecuencia mediante cinta termofusible
Impulsos eléctricos mediante cinta termofusible